Hersteller	Produktname	Produktgruppe	Notwendige Vorarbeiten/ Untergrundvorbereitung	Verwendungszweck	Rohstoffbasis/ Zusammensetzung	Verbrauch in kg pro qm bei Schichtdicke	Mischungsverhältnis	Grundierung/Haftbrücke nötig	Verarbeitungstemperatur	Verarbeitungsdauer* in	Begehbarkeit nach	Überarbeitbarkeit nach	Voll belastbar nach	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz Roßdorfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt Tel. 06154 710 Fax 06154 711391 info@caparol.de www.caparol.de	Disboxid 433 EP-Grund BF	G/H R	EhS oder KS	Grundbeschichtung	EP 2 K	0,3	7 BK 3 HK	nein	10 °C bis 30 °C	30 Min.	12 Std.	12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	Disbothan 446 PU-Klarschicht	Versiegelung	EhS	Ob	PUR 1 K	0,150	gebrauchsfertig	nein	5 °C bis 30 °C	-	12 Std.	12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	Disboxid 448 Elastikschicht	R	EhS	Ob Beschicht.	EP 2 K	1,3 bei 1 mm	4 BK 1 HK	ja	10 °C bis 30 °C	60 Min.	12 Std.	12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	Disbothan 449 PU-Decksiegel	Beschichtung	EhS G	Ob oV	PUR 1 K	1 bei 0,5 mm	gebrauchsfertig	ja	5 °C bis 30 °C	-	12 Std.	12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	458 PU-Aquasiegel	R	EhS	Ob	PUR 2 K	0,1 bei 1 mm	5 BK 1 HK	nein	10 °C bis 30 °C	1,5 Std.	12 Std.	12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	Disbocret 502 Protec plus	K, G/H	EhS, Er, St, mit Wh oder aS	Korrosionsschutz, Grundierung	zementös	0,16	1 P 0,16 W	nein	5 °C bis 35 °C	60 Min.	4 Std.	48 Std.	48 Std.	2 Tagen
	Disbocret 504 Feinmörtel	Reparat.-mörtel	EhS G	Reparat.-mörtel	zementös	1,8 bei 1 mm	1 P 0,14 W	ja	5 °C bis 35 °C	-	12 Std.	-	12 Std.	7 Tagen
	Disbocret 507 Multitec Mörtel	Reparat.-mörtel	EhS	Reparat.-mörtel	zementös	1,6 bei 1 mm	1 P 0,13 W	ja	5 °C bis 35 °C	-	3 Std.	-	3 Std.	7 Tagen
Disbocret 544 PCC-I-Grobmörtel	Reparat.-mörtel	EhS	Reparat.-mörtel	zementös	2 bei 1 mm	1 P 0,09 W	ja	5 °C bis 35 °C	-	12 Std.	24 Std.	5 Tagen	7 Tagen	
Kemper System GmbH & Co. KG Holländische Str. 32-36 34246 Vellmar Tel. 0561 82950 Fax 0561 829510 post@kemper-system.com www.kemper-system.com	Kemperol 1 K-Pur	G/H Ab, D	EhS G	Ab oV	PUR, 1 K, lösungsmittelhaltig, gipsfrei	4,0 bei 2 mm	gebrauchsfertig	ja	5 °C bis 40 °C	30 Min.	1 Std.	24 Std.	3 Tagen	3 Tagen
	Kemperol 2 K-Pur	G/H Ab, R, D	EhS G	Ag oV	PUR, 2 K, lösungsmittelfrei, gipsfrei	3,0 bei 2 mm	4 BK 1 HK	ja	5 °C bis 40 °C	30 Min.	2 Std.	16 Std.	16 Std.	3 Tagen
Köster Bauchemie AG Holländische Dieselstr. 3-10 26607 Aurich Tel. 04941 9709-0 Fax 04941 9709-40 info@koester.eu www.koester.eu	Köster Betomor® Multi A	K, G/H, F, Füllmörtel	EhS Er	Ob oV	mineralisch 1 K	1,3 bei 1 mm	25 P 5 W	nein	5 °C bis 30 °C	30 Min.	4 Std.	24 Std.	24 Std.	7 Tagen
Maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann Lohstr. 61 45711 Datteln Tel. 02363 399-0 Fax 02363 399-354 info@deitermann.de www.deitermann.de	Deitermann BB 10	R	EhS G Sch	Ob oV	PUR, 1 K lösungsmittelhaltig	1,0 bei 1 mm	gebrauchsfertig	ja	5 °C bis 25 °C	-	-	20 Std.	22 Std.	7 Tagen
	Deitermann BB 20	R	EhS G	oV	PUR, 2 K lösungsmittelfrei	3,0 bei 2 mm	80 BK 20 HK	ja	10 °C bis 30 °C	55 Min.	-	22 Std.	11 Std.	7 Tagen
	Deitermann BB V	R	-	Ob	PUR, 1 K lösungsmittelhaltig	0,4 bei 0,5 mm	gebrauchsfertig	nein	5 °C bis 25 °C	-	-	-	20 Std.	7 Tagen
	Deitermann VE 420	R	EhS	oV	EP 2 K	0,15-0,25	78,5 BK 21,5 HK	nein	10 °C bis 30 °C	30 Min.	-	6 Std.	6 Std.	6 Tagen
	Deitermann Eurolan FK 20	R, Versieg. Estr.-bind.	EhS, G Sch, od. KS, aS	Ob	EP 2 K	0,2-1,1	10 BK 3,5 HK	ja	8 °C bis 35 °C	30 Min.	-	20 Std.	30 Min.	3 Tagen

* bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte

Hersteller	Produktname	Produktgruppe	Notwendige Vorarbeiten/ Untergrundvorbereitung	Verwendungszweck	Rohstoffbasis/ Zusammensetzung	Verbrauch in kg pro qm bei Schichtdicke	Mischungsverhältnis	Grundierung/Haftbrücke nötig	Verarbeitungstemperatur	Verarbeitungsdauer* in	Begehbare Zeit nach	Überarbeitbarkeit nach	Voll belastbar nach	
Maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann Lohstr. 61 45711 Datteln Tel. 02363 399-0 Fax 02363 399-354 info@deitermann.de www.deitermann.de	Deitermann EP Fix	Rg, Versieg, Beschicht, Estrich- binde- mittel	EhS G Sch	Ob	EP, 2 K	je nach Einsatz	66 BK 34 HK	ja	8 °C bis 30 °C	8 Min.	-	4 Std.	-	1 Tag
	Deitermann Euroalan FK 28	R	EhS Sch	Ob	EP, 2 K lösungsmittel- frei	0,5	7 BK 3 HK	nein	10 °C bis 35 °C	25 Min.	-	3 Std.	3 Std.	1 Tag
	Deitermann EM	E	EhS G	Estrich- mörtel	zementös 1 K, lösungs- mittelfrei	1,9 bei 1 mm	25 P 2 W	ja	5 °C bis 30 °C	25 Min.	-	3 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann EZA	E	EhS G		zementös 1 K, lösungs- mittelfrei	ca. 3,4 bei 1 mm		ja	5 °C bis 30 °C	25 Min.	-	3 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann Cerinol MK	K	EhS, G Er, St mit Wh oder Ks oder aS	Korrosions- schutz	zementös 1 K lösungsmittel- frei	2 x 0,2/0,5 bei 14 mm	4 P 1 W	nein	5 °C bis 35 °C	50 Min.	-	-	5	5 Std.
	Deitermann Cerinol Z4	G/H	EhS, St mit Wh oder Ks oder aS	Grundierung	zementös 1 K lösungsmittel- frei	2,0 bei 1 mm	25 P 9 W	nein	5 °C bis 35 °C	40 Min.	-	-	15 Min.	
	Deitermann Cerinol ES 4	E	EhS, G, St mit Wh oder Ks oder aS	Ausgleich	zementös 1 K lösungsmittel- frei	2,0 bei 1 mm	25 P 2,5 W	ja	5 °C bis 35 °C	50 Min.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann Cerinol ES 8	E	EhS, G, St mit Wh oder Ks oder aS	Ausgleich	zementös 1 K lösungsmittel- frei	2,0 bei 1 mm	25 P 2,45 W	ja	5 °C bis 35 °C	40 Min.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann Cerinol RM	Reparatur- mörtel	EhS, G, St mit Wh oder Ks oder aS	oV	zementös 1 K lösungsmittel- frei	1,9 bei 1 mm	25 P 3 W	ja	5 °C bis 35 °C	40 Min.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann Cerinol OF	F	EhS G	Ob	zementös 1 K lösungsmittel- frei	1,7 bei 1 mm	25 P 4,5 W	nein	5 °C bis 35 °C	50 Min.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	3 Tagen
	Deitermann Cerinol FM	Reparatur- mörtel	EhS, G, St mit Wh oder Ks oder aS	Reparatur- mörtel	zementös 1 K lösungsmittel- frei	1,8 bei 1 mm	25 P 3,4 W	ja	5 °C bis 30 °C	50 Min.	24 Std.	24 Std.	24 Std.	3
	Deitermann Euroalan Color C	An	EhS	Ob oV	Dispersion lösungsmittelarm	0,4-0,6 bei 0,2- 0,3 mm	ge- brauchs- fertig		5 °C bis 30 °C				1 Std.	6 Std.
	Deitermann Euroalan Color D	An	EhS aS	Ab Ob oV	Dispersion lösungsmittelarm	ca. 1,1 bei ca. 0,5 mm	ge- brauchs- fertig		8 °C bis 30 °C	4 Std.			3 Std.	4 Std.
	Deitermann Deiterol SH	Hydropho- bierung	EhS	Hydropho- bierung	1 K lösungsmittel- frei	0,2	4 W 1 FK	nein	5 °C bis 40 °C				24 Std.	1 Tag
	Deitermann Superflex D2	Ab	EhS G	Ab	Dispersion 2 K, lösungs- mittelfrei	2,5 bei 2 mm	1 PK 1 FK	ja	3 °C bis 30 °C	45 Min.		4 Std.	4 Std.	1 Tag
	Deitermann DE	Ab Ent- koppeln	EhS G	Ab Entkopp- lung	Bahn 1 K, lösungs- mittelfrei	-	ge- brauchs- fertig	ja			sofort	je nach Kleber		
	Deitermann KMH Flex + Fix	Fliesen- kleber	EhS G	Fliesen- kleber	zementös 1 K, lösungs- mittelfrei	1,2 bei 1 mm	25 P 7 W	ja	5 °C bis 30 °C	50 Min.	-	3 Std.	3 Std.	1 Tag
Deitermann KMH Flex	Fliesen- kleber	EhS G	Fliesen- kleber	zementös 1 K, lösungs- mittelfrei	1,2 bei 1 mm	25 P 7,5 W	ja	5 °C bis 30 °C	3 Std.	-	12 Std.	12 Std.	7 Tagen	

* bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte

Hersteller	Produktname	Produktgruppe	Notwendige Vorarbeiten/ Untergrundvorbereitung	Verwendungszweck	Rohstoffbasis/ Zusammensetzung	Verbrauch in kg pro qm bei Schichtdicke	Mischungsverhältnis	Grundierung/Haftbrücke nötig	Verarbeitungstemperatur	Verarbeitungsdauer* in	Regenfestigkeit nach	Begehbarkeit nach	Überarbeitbarkeit nach	Voll belastbar nach
Maxit Deutschland GmbH Marke Deitermann Lohstr. 61 45711 Datteln Tel. 02363 399-0 Fax 02363 399-354 info@deitermann.de www.deitermann.de	Deitermann Cerinol Flex	Fugen- mörtel	EhS	Fugen- mörtel	zementös 1 K lösungsmittel- frei		25 P 5 W	nein	5 °C bis 30 °C	25 Min.	-	2 Std.	-	3 Tagen
	Deitermann Eurofan TG 2	G/H	EhS Sch	Grundie- rung	Dispersion lösungsmittel- frei	0,2	ge- brauchs- fertig	ab 5 °C		30 Min.	30 Min.	6 Std.		
	Deitermann Eurofan TG 5	G/H	EhS Sch oder Ks	Grundie- rung	Dispersion, 1 K lösungsmittel- frei	0,1	ge- brauchs- fertig	nein	10 °C bis 30 °C		8 Std.	4 Std.	4 Tagen	
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop Tel. 02041 101-0 Fax 02041 64017 info@mc- bauchemie.de www.mc- bauchemie.de	Zentrifix KMH	K G/H	Er oder aS	Korrosions- schutz und Haftbrücke	1 K	1,1 (als Haft- brücke)	100 P 18 W		5 °C bis 30 °C	60 Min.			3 (+ frisch in frisch)	
	Zentrifix GM 25	Beton- ersatz	EhS mit Wh	Reparatur- mörtel	1 K	15,5 bei 10 mm	100 P 17 W	ja	5 °C bis 30 °C	45 Min.			24 Std.	
	Zentrifix FS	F	EhS mit Wh		1 K	1,7 bei 1 mm	100 P 17 W	nein	5 °C bis 30 °C	45 Min.			3 Std.	
	Emce Color-flex	An	EhS	Ob	Dispersion 1 K	2 x 280 ml/qm	ge- brauchs- fertig	nein	5 °C bis 30 °C		24 Std.		12 Std.	
	MC-DUR 1200 VK	G/H, R Kratz- spachtel	EhS St oder Ks	Grundierung Kratzspach- tel für Beschich- tungs- stoffe	EP 2 K lösungsmittel- frei	0,3 bei Grundier. 1,2 bei Kratzspa. gegen 0 auslaufd.	3 BK 1 HK		10 °C bis 30 °C	20 Min.		12 Std.	12 Std.	7 Tagen
	MC-Dur 2052 UVB	R	G	rissüber- brückende Beschich- tung	PUR 2 K lösungsmittel- frei	2 bei 1,5 mm	4 BK 1 HK	ja	10 °C bis 30 °C	35 Min.		12 Std.	12 Std.	7 Tagen
PCI Augsburg GmbH Picardstr. 11 86159 Augsburg Tel. 0821 5901-0 Fax 0821 5901-372 info@basf.com www.pci-augsburg.de	PCI Peciment 50	F Reparatur- mörtel	EhS, Er	Reparatur- mörtel	1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	2,0 bei 1 mm	25 P 2,6 W	ja	5 °C bis 25 °C	60 Min.	6 Std.		24 Std.	
	PCI Peciment 5	F	EhS	Ob Beton- spachtel	1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei		25 P 4,5 W		5 °C bis 25 °C	3 Std.	12 Std.		24 Std.	
	PCI Pursol 1K	Ab Beschich- tung	EhS	Ab Beschich- tung	PUR lösungsmittel- frei, gipsfrei	0,5	ge- brauchs- fertig	ja	5 °C bis 25 °C		5 Std.	5 Std.		7 Tagen
	PCI Pursol 2K	Ab Beschich- tung	EhS	Ab Beschich- tung	PUR 2 K		82 BK 18 HK	ja	5 °C bis 25 °C	60 Min.	24 Std.	24 Std.		7 Tagen
	PCI Nanocrete 70	F Instand- setzungs- mörtel	EhS Er St oder aS	Instand- setzungs- mörtel	1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	1,5 bei 1 mm	15 P 3,4 W	nein	5 °C bis 25 °C	60 Min.	12 Std.	24 Std.	8 Std.	3 Tagen
	PCI Nanocrete 100	F Reparatur- mörtel	EhS Er	Reparatur- mörtel	1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	1,5 bei 1 mm	15 P 2,7 W	nein	5 °C bis 25 °C	30 Min.	2 Std.	4 Std.	4 Std.	3 Tagen
Schomburg GmbH Aquafinstr. 2-8 32760 Detmold Tel. 05231 953-00 Fax 05231 953-199 volker.helmdach@ schomburg.de www.schomburg.de	Asocret OS/RS	An	EhS	Ob oV	Dispersion 1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	-	ge- brauchs- fertig	nein	8 °C bis 40 °C	-	24 Std.	-	1 Std.	14 Tagen
	Asocret FS	F	EhS St	oV	Kunststoffm., 1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei		25 kg P 3,75 l W	nein	5 °C bis 35 °C	45 Min.	-	-	1 Tag	1 Tag
	Asocret FM 40 V	F	EhS St	oV	Kunststoffm., 1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	2,0 bei 1 mm	25 kg P 3,0 l W	ja	5 °C bis 35 °C	60 Min.	-	-	1 Tag	1 Tag
	Asocret GM 100	Grob- mörtel	EhS St		Kunststoffm., 1 K lösungsmittel- frei, gipsfrei	2,0 bei 1 mm	25 kg P 2,75 l W	ja	5 °C bis 35 °C	60 Min.	-	-	1 Tag	1 Tag

* bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte

Hersteller	Produktname	Produktgruppe	Notwendige Vorarbeiten/ Untergrundvorbereitung	Verwendungszweck	Rohstoffbasis/ Zusammensetzung	Verbrauch in kg pro qm bei Schichtdicke	Mischungsverhältnis	Grundierung/Haftbrücke nötig	Verarbeitungstemperatur	Verarbeitungsdauer*	Begehbarkeit nach	Überarbeitbarkeit nach	Voll belastbar nach	
Schomburg GmbH Aquafinstr. 2-8 32760 Detmold Tel. 05231 953-00 Fax 05231 953-199 volker.helmdach@schomburg.de www.schomburg.de	Asocret KS/HB	K G/H	EhS Er St	oV Korrosionsschutz	Kunststoffmörtel 1 K lösemittelfrei gipsfrei	2-6	25 kg P 3,75 l W	nein	5 °C bis 35 °C	45 Min.	-	4 Std.	-	
Tricosal GmbH & Co. KG Von Helmholz Str. 1 89257 Illertissen Tel. 07303 180-0 Fax 07303 180-280 info@tricosal.de www.tricosal.de	Tricoflex Abklebesystem	Ab	EhS	Ab oV	EP 2 K lösemittelfrei	4 bei 2 mm	gebrauchsfertig	nein	3 °C bis 50 °C	1 Std.	2 Std.	36 Std.	36 Std.	3 Tagen
Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co. KG Karlstr. 59 32423 Minden Tel. 0571 38780-0 Fax 0571 38780-378 info@triflex.de www.triflex.de	Triflex BTS-P-Balkon-Abdichtungssystem	Ab R	EhS G Sch ggf. F Er	Ab Nutzsicht	MMA 2 K lösemittelfrei	ab 4,0 bis 5 mm	10 BK 0,2 HK	ja	0 °C bis 35 °C	20 Min.	30 Min.	60 Min.	60 Min.	2 Std.
Vandex Isoliermittel GmbH Industriestr. 19-23 21493 Schwarzenbek Tel. 04151 8915-0 Fax 04151 8915-50 vandex@vandex.de www.vandex.de	Vandex Spachtel Rapid	Ab	EhS mit Wh oder aS	Ab	zementös		25 kg P 5 l W	nein	5 °C bis 35 °C	30 Min.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	3 Std.
	Vandex Mörtel Rapid	Ab	EhS mit Wh oder aS	Ab	zementös 1 K, lösungsmittelfrei	12 bei 6 mm	25 kg P 3,5 l W	nein	5 °C bis 35 °C	15 Min.	30 Min.	45 Min.	20 Min.	1 Std.
	Vandex BB 75 E	Ab An	EhS Er, mit WH, aS	Ab	Dispersion 2 K, lösungsmittelfrei	6 bei 3 mm	25 kg PK 10 l FK	nein	5 °C bis 35 °C	1 Std.	3 Std.	24 Std.	2 Std.	8 Tagen
	Vandex Korrosionsschutz M	K	EhS Er oder aS	Korrosionsschutz	zementös 1K, lösungsmittelfrei	2 bei 1 mm	5 kg P 1,4 l W	nein	5 °C bis 35 °C	1 Std.	2 Std.		1 Std.	
	Vandex Wasserstopper	Ab D	EhS mit Wh oder aS	Ab	zementös 1 K, lösungsmittelfrei	20 bei 10 mm	1 kg P 0,25 l W	nein	5 °C bis 35 °C	0,5 Min.	0,5 Min.	0,5 Min.	0,5 Min.	0,5 Min.
Westwood Kunststofftechnik An der Wandlung 20 32469 Petershagen Tel. 05702 8392-0 Fax 05702 8392-22 info@westwood-kunststofftechnik.de www.westwood-kunststofftechnik.de	Wecryl	G/H Ab R	EhS G Sch oder Ks	Ab Ob oV	MMA lösungsmittelfrei	3-6 bei 2-6 mm	0,2 PK 10 FK	ja	-5 °C bis 35 °C	15 Min.	30 Min.	30 Min.	30 Min.	1 Std.

* bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte